

Konkral

Produktblad

KONKRAL SEALER ELITE+

- ✓ Vattenbaserad
- ✓ God UV-resistens
- ✓ Gulnar ej
- ✓ Enkel att rengöra
- ✓ Extra hög slitstyrka
- ✓ Bättre mekaniska egenskaper
- ✓ Låg VOC

Användningsområde

Konkral Sealer Elite+ är en 2-komponent vattenbaserad polyuretansealer med mycket låg VOC och är allergivänlig. Den har glanstal 5 vilket ger en matt yta. Ytan blir mycket tålig och lättstädad. Används som ytbehandling på microcement, betong, flytspackel, kalkfärg, tegel m.m. Produkten följer Boverkets krav på vattenavvisande ytskikt i badrum, ger även mycket bra skydd mot fläckar och repor på t ex golv och bänkskivor. Avsedd för inomhusbruk.

Unik formula ger överläget skydd

Underlaget Unik formula möjliggör bästa skyddet Konkral Sealer Elite+ har en specialutvecklad formula som ger förbättrade mekaniska egenskaper och slitstyrka jämfört med Konkral Sealer One och Konkral Sealer Elite.

Underlag

Underlaget skall vara torrt och rent, fast, dammfritt och rent från lösa bitar, smuts, fett m.m. I badrum är det viktigt att golvet har rätt lutning för korrekt avrinning.

Blandning

Använd eller blandarhink eller liknande. Blandas i följande proportioner:

Komponent A: 5 delar

Komponent B: 1 del

Vatten: 10% i relation till komp A+B

Häll över 5 delar komponent A i blandarhinken. Tillsätt 1 del komponent B och 10% vatten medan omröring sker med en lågvarvig blandare eller annan lämplig utrustning tills en enhetlig blandning uppnåtts. Låt materialet vila 10 minuter med lock på, och blanda sedan ytterligare i 1 minut.



Produktspecifikation

Materialåtgång	0,06 kg per kvm/lager Ungefärligt värde baserat på tidigare erfarenheter som kan variera betydligt både upp och ner beroende på underlagets beskaffenhet, variationer i jämnhet och spill etc.
Rumstemperatur vid applicering	+10 och +25°C
Blandning	5 delar komp A 1 del komp B 10% vatten
Diffusionsöppen	Ja
Applicering	Använd Konkral Premium Microfiber Roller
Torktid	2-3 timmar
Färg	Komp A vit, Komp B färglös
Inom-/utomhusbruk	För inomhusbruk
Brukstid	1 h
Härddningstid	Ommålningsbar: 2-3 timmar Gångtrafik: 12 timmar Lätt trafik: 48 timmar Fullt härdat: 7 dygn
Glanstal	5
Food safe	Ja
Husdjursvänlig	Ja
Lagring	Lagras frostfritt och ej exponerad för solljus. Obruten förpackning kan lagras i 12 månader.

Artiklar

Konkral Sealer Elite+ - 1,2 kg	
ART.NR 100118	EAN 0618119079390
Konkral Sealer Elite+ - 6 kg	
ART.NR 100119	EAN 0618119079406

Konkral

Förberedelser

Konkral Pre Sealer bör appliceras före Konkral Sealer Elite+. I badrum, på bänkskivor och i våtutrymmen är det ett krav. Kontrollera att du har tillräckligt med Konkral Sealer Elite+ för att täcka hela ytan.

Användning

Använd Konkral Premium Microfiber Roller eller annan lämplig roller med 8-10 mm lugglängd och som ej tappar fibrer. Rulla ut Konkral Sealer Elite+ vått-i-vått över hela ytan i ett lager. Använd en pensel i svåråtkomliga utrymmen.

Låt torka 3-4 timmar och applicera sedan ett andra lager (rekommenderas). I badrum, på bänkskivor och i våtutrymmen är det ett krav.

Observera

Om det går mer än 8 timmar tills att andra lagret Konkral Sealer Elite+ appliceras är det nödvändigt att först slipa ytan med ett slippapper med kornstorlek 220/320.

Begränsningar

- Nyligen applicerad Konkral Sealer Elite+ måste skyddas från fukt, kondens och vatten i minst 7 dygn (+20°C).
- Konkral Sealer Elite+ skall inte appliceras på underlag där tillskjutande fukt förekommer.
- Vissa förhållanden, såsom hög ytemperatur eller hög lufttemperatur kombinerat med hög punktbelastning, kan leda till tryckmärken i beläggningen.

Rengöring och underhåll

Rengörs med produkter i serien Konkral Clean & Care. Även Konkral Wax Care samt Konkral Invisible Antislip är lämpliga underhållsprodukter.

Andra rengöringsmedel

Klarar även de flesta alkaliska rengöringsmedel, avkalkningsmedel, klorin. Testa nya rengöringsmedel på en mindre synlig yta först för säkerställa att inga reaktioner förekommer.

Fläckar från t ex. ättiksyra, ammoniak, kaffe, etanol, kondenserad mjölk, olivolja och te kan oftast avlägsnas om behandlas med produkter innehållandes n-dodecyl-bensen-natrium sulfonat inom 24 timmar (lösning 0,25%).

Rengöring av verktyg

Rengör verktyg direkt efter användning med vatten. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

Systeminformation

Denna produkt ingår i Konkral's microcementsystem. Samtliga produkter i systemet, kompletta anvisningar, råd och svar på vanliga frågor finns på help.konkral.se.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter. Vid professionell användning skall utföraren ha godkänd utbildning enligt AFS2014:43.

Miljöinformation

För hantering av och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Friskrivningsklausul

Konkral AB kan inte ansvara för annat än den information som lämnas i detta produktblad, och därmed inte heller utfärda någon garanti för det färdiga resultatet. Exempel på information och förhållanden som ligger utanför Konkral ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller ej) innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.